

AZOCOL[®] Z 1

Fotoemulsion diazoica a base de UV-polimero, resistente al agua y a los disolventes

AZOCOL Z 1 se utiliza para la preparación de pantallas de alta calidad, resistentes al agua y a los disolventes por lo que es de aplicación universal en la serigrafía. Las resistencias apenas son influidas por alta humedad de aire. AZOCOL Z 1 es fácilmente recuperable.

SENSIBILIZACION Con DIAZO NO. 6

DESENGRASE Para emulsionados reproducibles antes de efectuar el proceso de emulsionado primeramente se limpia y se desengrasa el tejido serigráfico primeramente. Se comprueba la tensión del tejido. Se recomienda el empleo de los desengrasantes de la línea PREGAN o los desengrasantes concentrados de la línea KIWOCLEAN para la aplicación automática (véa otras informaciones técnicas). Después de enjuagada con agua y secada la pantalla se puede aplicar el emulsionado.

EMULSIONADO AZOCOL Z 1 puede aplicarse manualmente o a máquina (KIWOMAT). Recomendamos la utilización de la emulsionadora automática KIWOMAT que produce un emulsionado absolutamente uniforme y siempre reproducible. En el caso de la aplicación manual se comienza el emulsionado por el lado de impresión de la pantalla para llenar las mallas (generalmente se aplican 2-3 emulsionados). A continuación aplicar la emulsión por el lado de la racleta – siempre dependiente del tipo de impresión.

SECADO Para obtener la mayor resistencia de la pantalla serigráfica, es evidente que las pantallas emulsionadas deban estar bien secadas antes de la insolación. Recomendamos secar la pantalla en un secador que sea exento de polvo con alimentación de aire fresco y a una temperatura de 35-40°C.

INSOLACION La preparación de la pantalla se realiza por un endurecimiento con luz UV de las partes que no deben imprimir. Debe ser luz azul-actínica en una longitud de onda entre 350-420 nm, la más adecuada proviene de lámparas metal-halógenas.

Debido a la variedad de influencias sobre el tiempo de insolación, valores absolutos no pueden ser indicados. Resultados ideales podrán obtenerse por ensayos propios (insolación progresiva). Para obtener la mayor resistencia, rogamos escojan el mayor tiempo de insolación. Sin embargo, este tiempo de insolación aún tiene que asegurar que detalles finos puedan copiarse. Esto es especialmente importante en el caso de imprimir pastas acuosas. La resistencia dependerá del tiempo de insolación. Los valores siguientes sirven para dar una orientación:

Fuente de luz: 5000 W lámpara metal-halógena a 1 m de distancia, emulsionado con raedera 2VA p.e. 2 veces por el lado de impresión y 2 veces (2-2) o 4 veces por el lado de la racleta (2-4).

Gasa serigráfica	Emulsionado	Tiempo promedio de insolación
140 - 34 (T) blanca	2 - 2 / 2 - 4	30 s / 50 s
140 - 34 (T) naranja	2 - 2 / 2 - 4	60 s / 80 s
100 - 40 (T) blanca	2 - 2 / 2 - 4	40 s / 70 s
100 - 40 (T) naranja	2 - 2 / 2 - 4	80 s / 140 s

RETOQUE/ BLOQUEADO DE LOS BORDES

Para el retoque/bloqueado de los bordes recomendamos los productos de la serie KIWOFILLER. Al imprimir medios de impresión a base de agua, utilizar productos a base de agua, que, sin embargo, son resistentes al agua una vez secos y que pueden ser eliminados con los recuperadores PREGASOL, utilizando un aparato de agua de alta presión. Rogamos contactar su representante o uno de nuestros técnicos.

RECUPERACION

Generalmente, las pantallas fabricadas con AZOCOL Z 1 son fácilmente recuperables con los productos PREGASOL. Si quedaran restos de tinta o la llamada „imagen de fantasma“ debido al alto uso de la pantalla, tratar y eliminar éstos con productos de limpieza posterior de nuestra serie PREGAN. Sin embargo, recomendamos hacer ensayos previos debido a que el tipo de los residuos puede variar. Por lo tanto, rogamos preguntar por muestras para hacer ensayos propios.

NOTA

Hay que tener en cuenta que la resistencia de la pantalla serigráfica es influida por muchos parámetros como p.e. tejido, técnica del emulsionado, secado, tiempo de insolación, etc. Además, en la práctica, se emplean muchas diferentes pastas de impresión y máquinas, que no han sido examinados por nosotros. Le rogamos aceptar nuestra oferta y compruebe si nuestras muestras gratuitas son las adecuadas para su trabajo específicamente. Nos hacemos solamente responsables para una calidad constante según nuestras condiciones de trabajo. Rogamos observar las indicaciones de la hoja de seguridad.

COLOR

En estado no sensibilizado: Azul
En estado sensibilizado: Verde

VISCOSIDAD

Aprox. 7000 mPas (DIN 53019, D = 100 s⁻¹)

INDICACIONES DE PELIGRO/ PROTECCION DEL AMBIENTE

Rogamos observen las indicaciones de la hoja de seguridad.

ALMACENAJE

En estado no sensibilizado: 1 año (a 20-25°C). Proteger de las heladas
En estado sensibilizado: Aprox. 8 semanas (a 20-25°C).

Pantallas emulsionadas: Aprox. 4 semanas
(a 20 - 25°C y en oscuridad absoluta)

Si las pantallas emulsionadas se almacenan por un tiempo mayor, existe la posibilidad de que la emulsión tome humedad del ambiente, por esta razón un nuevo secado antes de la insolación es aconsejable.